

**RESISTENCIA AL
 DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO SIN
 PULIR EN PAVIMENTOS
 UNE-EN 12633: 2003**

Laboratorio de: MADRID
Ensayo N°: 13/0691/1VA1(A)
Fecha emisión: 30/10/2013
Fecha realización: 24/10/2013
 Pág.: 1/1

PETICIONARIO: ARIDECKCOLOR, S.L.
 C/ Sirio, 42, 5° B
 28007 - MADRID

CONTRATISTA: -

OBRA: RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN PAVIMENTO EPOXI Y
 POLIURETANO.

FECHA Y SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA:
 15/10/2013. Entregada en nuestro laboratorio por el peticionario.

MUESTRA: Pavimento Pavipur poliuretano Acupur sobre Pavipox epoxi Acuadur. Color verde.

RESULTADOS OBTENIDOS:

PROBETA N°	VALORES OBTENIDOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (USRV)												Valor medio probetas
	Posición 1						Posición a 180°						
	Valores individuales					V ¹ _{med.}	Valores individuales					V ¹⁸⁰ _{med.}	
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LA MUESTRA (USRV) =												100	

NOTA: Para el cálculo del valor medio se tienen en cuenta los tres últimos valores de cada posición.

OBSERVACIONES: Parte de toma de muestra n°: 66360. El ensayo se ha realizado en seco sin sumergir la muestra en agua a 20 +/- 2 °C al menos durante 30 min.

JEFE DE ÁREA

José Luis DE LA FUENTE DE PABLOS

DIRECTOR DEL LABORATORIO

José Antonio HERGUETA LÁZARO