

LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD CON DECLARACIÓN RESPONSABLE SEGÚN R.D. 410/2010 INCLUIDO EN EL REGISTRO GENERAL DE LABORATORIOS DEL C.T.E. CON Nº MAD-L-004

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO /
RESBALAMIENTO SIN PULIR (USRV)
UNE-ENV 12633:2003 (n.a.)**

Laboratorio de: MADRID
Ensayo Nº. 130691/17-81111/5/118266
Fecha informe: 24/07/2017
Hoja: 1 de 1

PETICIONARIO: ARIDECKCOLOR, S.L.
 C/ Primavera 2
 28500 Arganda del Rey Madrid

OBRA: PRUEBAS DE DESLIZAMIENTO EN PAVIMIENTOS EPOXI Y POLIURETANO

FECHA Y SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA: 17/07/2017 - Entregada en nuestro laboratorio por el Peticionario con ref.: "Wasserpox - A.S. medium".

Nº PARTE EUROCONSULT: 203905-1

TIPO DE MUESTRA: Pavimento Wasserpox

PROBETA Nº	VALORES OBTENIDOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO(USRV)												Valor medio probetas
	Posición 1						Posición a 180º						
	Valores individuales					V ¹ _{med}	Valores individuales					V ¹⁸⁰ _{med}	
1	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
2	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
3	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
4	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LA MUESTRA (USRV)												62	
NOTA: Para el cálculo del valor medio se tienen en cuenta los tres últimos valores de cada posición													

OBSERVACIONES: La resistencia media al deslizamiento en seco es de 93 USRV

JEFE DE ÁREA

JOSE LUIS DE LA FUENTE DE PABLOS

DIRECTOR DE LABORATORIO

JOSÉ A. HERGUETA LÁZARO