

**RESISTENCIA AL  
 DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO SIN  
 PULIR EN PAVIMENTOS  
 UNE-EN 12633: 2003**

Laboratorio de: MADRID  
 Ensayo N°: 13/0691/1VA1  
 Fecha emisión: 22/10/2013  
 Fecha realización: 21/10/2013

Pág.: 1/1

**PETICIONARIO:** ARIDECKCOLOR, S.L.  
 C/ Sirio, 42, 5° B  
 28007 - MADRID

**CONTRATISTA:** -

**OBRA:** RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN PAVIMENTO EPOXI Y  
 POLIURETANO.

**FECHA Y SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA:**  
 15/10/2013. Entregada en nuestro laboratorio por el peticionario.

**MUESTRA:** Pavimento Pavipur poliuretano Acuapur sobre Pavipox epoxi Acuadur. Color verde.

**RESULTADOS OBTENIDOS:**

PROBETA N°	VALORES OBTENIDOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (USRV)												Valor medio probetas
	Posición 1						Posición a 180°						
	Valores individuales					V <sup>1</sup> <sub>med.</sub>	Valores individuales					V <sup>180</sup> <sub>med.</sub>	
1	35	35	30	30	30	30	35	30	30	30	30	30	30
<b>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LA MUESTRA (USRV) =</b>												<b>30</b>	

**NOTA:** Para el cálculo del valor medio se tienen en cuenta los tres últimos valores de cada posición.

**OBSERVACIONES:** Parte de toma de muestra n°: 66360.

**JEFE DE ÁREA**

José Luis DE LA FUENTE DE PABLOS

**DIRECTOR DEL LABORATORIO**

José Antonio HERGUETA LÁZARO