

LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD CON DECLARACIÓN RESPONSABLE SEGÚN R.D. 410/2010 INCLUIDO EN EL REGISTRO GENERAL DE LABORATORIOS DEL C.T.E. CON Nº MAD-L-004

**SUPERFICIES PARA TRÁNSITO PEATONAL**

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE FRICCIÓN. ENSAYO EN HÚMEDO.**

**UNE 41901: 2017**

Laboratorio de: MADRID  
 Ensayo Nº: 5387 / 24-1254 / 273625  
 Fecha emisión: 14/02/2024  
 Fecha realización: 13/02/2024

**PETICIONARIO:** ARIDECKCOLOR, S.L.  
 C/ Primavera, 2  
 28500 - Arganda del Rey - MADRID

**OBRA:** PRUEBAS DE DESLIZAMIENTO EN PAVIMENTOS EPOXI Y POLIURETANO.

**FECHA Y SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA:**  
 12/02/2024. Entregada en nuestro laboratorio por el peticionario con referencia: "Pavipox Layer AS".

**Nº PARTE EUROC.:** M400533.

**TIPO DE MUESTRA:** Pavimento epoxi antideslizante (2 capas).

**RESULTADOS OBTENIDOS:**

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PTV)																			
PROBETA Nº	POSICIÓN 1									POSICIÓN 180º									VALOR MEDIO PROBETAS
	VALORES INDIVIDUALES								V <sup>1</sup> <sub>med.</sub> (*)	VALORES INDIVIDUALES								V <sup>180</sup> <sub>med.</sub> (*)	
	1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
2	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	60	55	60	55	55	55	55	55	55
3	65	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	55	55	55	55	55	55	55
4	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	60	55	55	55	55	55	55	55	55
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LA MUESTRA (PTV)																			56

**NOTAS:** Dimensiones de las probetas: 30 x 20 cm.

**OBSERVACIONES:** (\*) Valores medios de las 5 últimas lecturas realizadas.

**JEFE DE ÁREA**



José Luis DE LA FUENTE DE PABLOS

**DIRECTOR DEL LABORATORIO**



José Antonio HERGUETA LÁZARO