

LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD CON DECLARACIÓN RESPONSABLE SEGÚN R.D. 410/2010 INCLUIDO EN EL REGISTRO GENERAL DE LABORATORIOS DEL C.T.E. CON Nº MAD-L-004

**SUPERFICIES PARA TRÁNSITO PEATONAL**

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE FRICCIÓN. ENSAYO EN HÚMEDO.**

**UNE 41901: 2017**

Laboratorio de: MADRID  
 Ensayo Nº: 5387 / 24-1309 / 273737  
 Fecha emisión: 15/02/2024  
 Fecha realización: 14/02/2024

**PETICIONARIO:** ARIDECKCOLOR, S.L.  
 C/ Primavera, 2  
 28500 - Arganda del Rey - MADRID

**OBRA:** PRUEBAS DE DESLIZAMIENTO EN PAVIMENTOS EPOXI Y POLIURETANO.

**FECHA Y SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA:**  
 14/02/2024. Entregada en nuestro laboratorio por el peticionario con referencia: "Pavipur color".

**Nº PARTE EUROC.:** M400537.

**TIPO DE MUESTRA:** Pavimento de poliuretano antideslizante (2 capas).

**RESULTADOS OBTENIDOS:**

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PTV)																				
PROBETA Nº	POSICIÓN 1									POSICIÓN 180º									VALOR MEDIO PROBETAS	
	VALORES INDIVIDUALES								V <sup>1</sup> <sub>med.</sub> (*)	VALORES INDIVIDUALES								V <sup>180</sup> <sub>med.</sub> (*)		
	1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	7	8			
1	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
2	55	55	55	55	55	55	50	50	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
3	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	50	50	55	55	55	55
4	50	50	50	50	50	50	50	50	50	55	55	55	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LA MUESTRA (PTV)</b>																			<b>54</b>	

**NOTAS:** Dimensiones de las probetas: 30 x 20 cm.

**OBSERVACIONES:** (\*) Valores medios de las 5 últimas lecturas realizadas.

**JEFE DE ÁREA**



José Luis DE LA FUENTE DE PABLOS

**DIRECTOR DEL LABORATORIO**



José Antonio HERGUETA LÁZARO